

Утверждаю: _____
Начальник доменного цеха
Ю.М.Денисов

АКТ
результатов испытания РЕАГЕНТ-2000
на оборудовании доменного цеха.

Комиссия в составе: зам.начальника доменного цеха по мехоборудованию Березина В.Н., механика цеха Шестопалова А.А., старшего мастера по ремонту оборудования участка шихтоподачи Фомина А.К. провела осмотр подшипников качения 3636 установленных в грохоте номер 6 доменной печи 3 в сентябре-октябре 2002 года на капремонте 3-его разряда .



Подшипники 1. и 3. Были обработаны РЕАГЕНТОМ-2000 для подшипников качения. При установке подшипников были проведены линейные замеры зазоров подшипников, которые составили: 1.-0,09 мм., 2.-0,1 мм., 3.-0,09 мм., 4.-0,1 мм.

В октябре 2003 года грохот 6 планово заменён в связи физическим износом металлоконструкций.

По-окончании разбора и замеров зазоров подшипников получены следующие результаты: Подшипник 1. Зазор 0,19 мм. Подшипник 2. Зазор 0,43 мм. Подшипник 3. Зазор 0,18 мм. Подшипник 4. Зазор 0,39 мм.

Комиссия установила, что подшипники 1. и 3. Имеют износ в 1,5 раза менее подшипников 2. и 4.

Комиссия рекомендует дальнейшее применение РЕАГЕНТА -2000 при
планово-предупредительных ремонтах и текущем обслуживании оборудо-
вания доменного цеха.

Члены комиссии



В.Н.Березин

А.А.Шестопалов

А.К.Фомин